

**Бикроэласт - физико-механические характеристики**

Наименование параметра		ЭП	ТП	ХП	ЭК	ТК	ХК
Масса 1 м <sup>2</sup> , кг, (±0,25 кг)		3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее	полиэфир	343/-	-	-	343/-	-	-
	стеклоткань	-	800/900	-	-	800/900	-
	стеклохолст	-	-	294/-	-	-	294/-
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше		-10	-10	-10	-10	-10	-10
Теплостойкость, °С, не менее		85	85	85	85	85	85
Тип защитного покрытия	верхняя сторона	пленка без логотипа			гранулят, сланец		
	наплавляемая сторона	пленка с логотипом					
Длина / ширина, м		15x1	15x1	15x1	10x1	10x1	10x1