

**БИКРОСТ - физико-механические характеристики**

Наименование параметра		ЭПП	ТПП	ХПП	ЭКП	ТКП	ХКП
<b>Масса 1 м<sup>2</sup>, кг, (±0,25 кг)</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее</b>	полиэфир	343/-	-	-	343/-	-	-
	стеклоткань	-	700/700	-	-	700/700	-
	стеклохолст	-	-	294/-	-	-	294/-
<b>Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Теплостойкость, °С, не менее</b>		80	80	80	80	80	80
<b>Тип защитного покрытия</b>	верхняя сторона	пленка без логотипа			гранулят, сланец		
	наплавляемая сторона	пленка с логотипом					
<b>Длина / ширина, м</b>		15x1	15x1	15x1	10x1	10x1	10x1