

ЕВРОРУБЕРОИД - физико-механические характеристики

Наименование параметра		ХПП	ХКП
Масса 1 кв.м., кг, не менее		2,5-3,0	3,5-4,0
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее	стеклоткань		-
	стеклохолст	294/-	294/-
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше		0	0
Теплостойкость, °С, не менее		80	80
Тип покрытия:	верх	пленка без логотипа	сланец/гранулят
	низ	пленка без логотипа	пленка без логотипа
Длина ширина, м		9x1/10x1/15x1	9x1/10x1